



## BASTELIDEE

N°101.846 - BATIK GRUNDANLEITUNG

# Batik Grundanleitung



SCHWIERIGKEITSGRAD: *einfach* ♥♥♥♥♥

ZEITAUFWAND: *ca. 2h* ♥♥♥♥♥

## Material:

- ♥ JAVANA BATIK TEXTILFARBE
- ♥ VERSCHIEDENE STOFFE
- ♥ EVENTUELL SCHNÜRE, WACHS, ESSIG ODER ESSIG-ESSENZ
- ♥ EIMER ODER TOPF
- ♥ HANDSCHUHE

## Allgemeine Infos zur Javana Batik-Textilfarbe:

- Javana Batik-Textilfarbe mit Färbesalz ist geeignet für Wachsbatik, Knüpfbatik und Färbungen von Seide, Baumwolle, Viskose, Leinen, Halbleinen, Wolle und Polyamid.
- Besonders empfindliche Wolle wie Mohair, Chasmere und Angora sind nicht geeignet.
- Die Farbe ist von mittlerer Echtheit: Gefärbte Textilien dürfen nur separat und bei höchstens 40 °C gewaschen werden.
- Verwende beim Anrichten und Färben Gummihandschuhe!
- Eventuelle Farbreste lassen sich mit 5-10 %iger Chlorbleiche entfernen.
- Gefärbt werden kann 50 bis 95 °C - keine Gefahr von Wachsschmelze, da schon bei 50 °C anwendbar.

## Vorbereitung:

Der Stoff muss sauber und fleckfrei sein, Weichspüler, Appreturen und Mittel zur Wäschedesinfektion müssen vorher ausgewaschen werden. Die minimale Färbtemperatur ist 50 °C. Beim Färben im Topf werden durch die konstante Wärme die Farbtöne kräftiger. Wolle sollte immer im Topf gefärbt werden. Alternativ kann man auch in einer Schüssel bzw. einem Eimer färben. Bei Seide benötigt man zusätzlich Essig bzw. Essig-Essenz.

## Farbtöne bestimmen:

Der Packungsinhalt reicht für 200 bis 400 g Stoff - je nach Farbtiefe. Die Farbe lt. Verpackung wird nur erreicht bei max. 200 g Stoff. Je mehr Stoff du färbst, umso heller wird die Färbung. Die Farbe kann im Beutel und während des Färbens vom angegebenen Farbton abweichen. Die endgültige Farbe ist erst nach dem Waschen und Trocknen sichtbar.



BASTELIDEE

N°101.846 - BATIK GRUNDANLEITUNG

## Färben im Topf:



Es können bis zu 400 g in einem 6-Liter-Bad gefärbt werden. Zuerst den Kochtopf mit 6 Liter warmen Wasser füllen und den Beutelinhalt einrühren und auflösen. Bei 200 g Stoff entsteht ein kräftiger Farbton, bei 400 g Stoff nur mehr ein mittlerer Ton. Für Wolle und Seide zusätzlich ca. 300 ml Essig oder 50 ml Essig-Essenz einrühren. Den sauberen Stoff eintauchen und bei mittlerer Hitze unter Rühren erhitzen. Bei Wachsbatiken auf 50 °C erhitzen. Andere Textilien mit der zulässigen Temperatur (mind. 60 °C) färben. Die Temperatur muss ca. 1 Stunde gehalten werden - ab und zu umrühren. Anschließend den Topf mit dem Stoff abkühlen lassen, wiederum ab und zu umrühren um eine gleichmäßige Färbung zu erhalten. Nachdem das Wasser nur mehr lauwarm ist, den Stoff vorsichtig warm spülen. Bei mehrfarbigen Batiken muss der Stoff auch vor jeder neuen Farbe gespült werden! Zur Verbesserung der Farbechtheit kann der Stoff anschließend mit dem Javana Nachbehandlungsmittel behandelt werden. Zum Abschluss bei max. 40 °C mit Waschmittel waschen. Später immer separat bei max. 40 °C waschen.

## Färben in Schüssel oder Eimer:

Der einzige Unterschied zum Färben im Topf besteht darin, dass 6 Liter heißes Wasser einauffüllt werden müssen. Danach wie oben beschrieben verfahren.

Batik ist eine aus Indonesien stammende Textilfärbetechnik, wobei mit Wachs Muster auf Stoffe gemalt wurde, die dann die ursprüngliche Farbe behielten. Die Technik hat sich weiterentwickelt: Heute wird mit Wachs, Schnüren, Drähten, Kabelbindern oder Gummi das entsprechende Gewebe abgebunden und somit verhindert, dass die Farbe dort hingelangt.